

HI-GLOSS VINYL 35.000

GLAVNE KARAKTERISTIKE:

- • Slab miris
- • Sadrži rastvarače čiji su efekti zagađenja atmosfere slabi i nisu izvor opasnosti u radnim ambijentima.
- • Veliki opseg boja uključujući i nijanse sa bezolovnim pigmentima /TOYS/ i Argonovim bojama za mešanje koje pomešane sa osnovnim bojama služe za simulaciju PANTON boja.

PODLOGE ZA ŠTAMPU:

Oštri samo-lepljivi i fleksibilni PVC, antišok polistiren, metakrilat, ABS i drugi plastični materijali.

SPECIFIKACIJE:

Štampanje: razredite boju pre upotrebe prema potrebama štampanja i dobro promešajte. Neophodno je da se štampa obavi dobro naoštrenom Vilcollan rakel gumom.

Sušenje: isparavanjem rastvarača za 15-20 min. na sobnoj temperaturi. U vazдушnim sušarama na 40-50 C stepeni vreme je smanjeno na 20 sekundi.

Prekrivanje: 50-60m²/kg u zavisnosti od boje i koristeći svilu od 120 niti/cm.

POMOĆNI PROIZVODI:

Bronza Binder 38.850 za pripremu metalnih boja sa aluminijumskim ili bronzanim praškovima.

Transparentna baza 35.800 za smanjenje intenziteta nijansi pigmentnih boja ili se koristi kao lak za preštampavanje.

STANDARDNE BOJE:

35.100 Bela

35.101 Neprozirno bela

35.200 Jagorčevina žuta

35.201 Limun žuta

35.202 Hrom žuta

35.301 Oranž

35.302 Skarlet

35.303 Crvena

35.304 Rubin crvena

35.305 Karmin crvena

35.343 Neprozirna pink

35.400 Svetlo plava

35.401 Kobalt plava

35.403 Ultramarin plava

35.404 Brilijant plava

35.405 Tamno plava

35.500 List zelena

35.501 Svetlo zelena

35.503 Tamno zelena
35.541 Neprozirno zelena
35.601 Oker
35.603 Braon
35.700 Crna
35.701 Neprozirno crna
35.800 Transparentna baza

ARGONOVE BOJE ZA MEŠANJE

Devet AMC osnovnih boja je na raspolaganju za simulaciju preko 1000 PANTON boja.

VEK TRAJANJA:

Najmanje dve godine ako se drži u hermetički zatvorenom – originalnom pakovanju.

