

# TEXILAC AIRTEX

Seriya 167700

Samosušeaća boja na vodenoj osnovi / nije potreban nikakav postupak grejanja/ za štampu na lakim tkaninama.

## KARAKTERISTIKE:

- Nije potrebno nikakvo tretiranje toplinom
- Tkanine sa otiskom su meke na dodir
- Izvrsna mogućnost prijanjanja
- Dopušteno je štampanje vlažno na vlažno
- Raspoloživo u 14 boja uključujući i osnovne štamparske boje žuta, magenta, cijan i crna /
- Bez formalina i olova

## SPECIFIKACIJE:

**PRIPREMA BOJE;** Boje su spremne za upotrebu.

Da bi smanjili viskoznost , dodajte vodu do max. 3%; da bi povećali viskoznost dodajte TEXILAC ADDENSANTE 162 do max. 0,5%.

Da bi usporili sušenje boje na situ, upotrebite do max.3% TEXILAC RITARDANTE.

**ŠTAMPANJE:** sita sa max. 100 niti/cm.

**ČIŠĆENJE:** Sita i pribor isprati vodom odmah nakon upotrebe . Za dubinsko čišćenje sita posle duže štampe, upotrebite SCREEN CLEAN ST koje se nanosi četkom ili sunderom.

**SUŠENJE:** TEXILAC AIRTEX postiže otpornost na pranje u kući posle 4 dana na sobnoj temperaturi . Moguće je ubrzati sušenje korišćenjem tunela na 120° - 140° C. Takođe je moguće povećati otpornost proizvoda dodavanjem do 1% sredstva ECOTEX FIX. Katalizirana boja može se koristiti unutar 8-12 sati u zavisnosti od ambijenta u kojem se radi.

NE SME SE MEŠATI SA SERIJOM NEW AIRTEX / ARGON /

**NAPOMENA:** preporučujemo da obavezno izvršite probu pre štampanja kako bi postigli najbolji željeni rezultat. Dobro izmešajte pre upotrebe i pazite na pojavljivanje kore.

Svi naši proizvodi nose etikete s podacima za sigurnost u skladu sa važećim propisima , a ažurirane liste s podacima o sigurnosti prema normama EEZ dostupne su na zahtev.

"KOMETA KOMERC" D.O.O.  
Vojvode Stepe 474  
11221 Beograd  
Tel: 3945244  
3945869

e-mail: [komekom@ptt.yu](mailto:komekom@ptt.yu)  
web: <http://www.kometa.co.yu>