

# **TEXILAC UP**

**Serijski broj: 167500**

Boje za stampu na tekstilu sa bubrenjem na vodenoj osnovi.

- Visoko pokrivačke, za tamne i svetle pozadine
- Otisci su otporni na pranje vodom posle susenja u tunelu.

TEXILAC UP TRANSPARENT /167500/ za bojenje pomoću pigmenta TEXILAC COLORANTS ili ECOTEX P

TEXILAC UP BIANCO /167501/- bela

TEXILAC UP TRANSP. L / 167599/- elasticna za stampu na likri.

#### **UPUTSTVO ZA UPOTREBU:**

PRIPREMA: Boje TEXILAC UP spremne su za upotrebu i mogu se razrediti s max. 5% vode.

Dodavanjem max. 5% belog spiritusa poboljsace se prikladnost za stampu. Susenje se moze usporiti dodavanjem max. 5% usporivaca TEXILAC RETARDER ili max. 10% TEXILAC RETARDER GEL. Ako je potrebno, gustoča proizvoda moze se povecati s max. 5% sredstva za zgušnjavanjem TEXILAC THICKENER 162.

BOJE: TEXILAC UP TRANSPARENT I TEXILAC UP TRANSPARENT L postaju slonovaca beli posle susenja toplinom. Mogu se kolorisati sa dodavanjem do 10% pigmenta TEXILAC COLORANTS ili ECOTEX P .

TEXILAC UP WHITE ostaje beli posle polimerizacije, a pastelne boje dobijaju se dodavanjem gornjih pigmenta.

Specijalni efekti mogu se dobiti s metalnim, fluorescentnim, sedefastim ili fosforecentnim pigmentnim prascima u prozirnim bojama.

STAMPANJE: ravna sita: max. 70 niti/cm.

specijalni efekti: mrezica sita zavisi od velicine pigmentnog praha.

POLIMERIZACIJA: otisci , bilo jos vlastni ili jednoliko osuseni na sobnoj temperaturi / u slučaju velike debljine sloja/ moraju se susiti pri temperaturi od 130-140 C stepeni. Kroz period od 90 sec.do 3 min. prema zeljenom završnom efektu.

SUSENJE: isperite sita i pribor sto je moguce pre.

PAKOVANJA: TEXILAC UP WHITE: 1,5,25 i 50 kg.

TEXILAC UP TRANSPARENT I TEXILAC UP TRANSPARENT L 1,5, 20 i 50 kg.

TEXILAC UP se moze mesati sa proizvodima TEXILAC PO, TEXILAC PO-E, TEXILAC PO WHITE EXTRA TEXILAC HT-2 i TEXILAC HT-2R.

Rezultati stampe zavise od mnogo faktora i zato preporucujemo da se izvrse detaljne probe u cilju postizanja zeljenog rezultata.

Boju dobro izmesajte pre upotrebe. Zastitite je od zamrzavanja.

Svi nasi proizvodi nose etikete sa podacima o sigurnosti u skladu sa vazecim je propisima, a azurirane liste sa podacima o sigurnosti prema normama EEZ dostupne su na zahtev.

"KOMETA KOMERC" D.O.O.

Vojvode Stepe 474  
11221 Beograd

Tel: 3945244  
3945869

e-mail: [komekom@ptt.yu](mailto:komekom@ptt.yu)

web: <http://www.kometa.co.yu>